


Dane Techniczne



	Normy	Wyniki
Wymiar	Panele Płytki	1219mm x 228mm 915mm x 152mm 915mm x 102mm 610mm x 457mm 457mm x 457mm
Grubość całkowita	EN 428	2.5mm
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	0.55mm
K Guard+ (PU) zabezpieczenie powierzchni		tak
Gwarancja	Obiektowa Domowa	10 Lat 15 Lat
Fazowana Krawędź		nie
Rodzaj wykładziny	EN 649	Heterogeniczna, PVC
Klasyfikacja użytkowa	EN 685	42: obiekty przemysłowe zakwalifikowane jako przemysł lekki: średnie natężenie ruchu 33: obiekty użyteczności publicznej/ komercyjnej/ usługowej: bardzo intensywne natężenie ruchu 23: do użytku domowego: pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu
Klasa ogniotrwałości	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _{fl} -S1 ≥8kw/m ² Spełnia
Właściwości antypoślizgowe	EN 13893 BS 7976 DIN 51130	DS
Odporność chemiczna	EN 423	Klasa 0
Odporność barwy na światło	ISO 105-B02	≥ 7
Grupa ścieralności	EN 660-2	Grupa T
Stabilność wymiarowa	EN 434	≤ 0.25%
Absorpcja akustyczna	EN ISO 717-2 EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 db
Właściwości bantystatyczne	EN 1815	Spełnia
Wgniecenie reszkowe	EN 433	≤ 0.1mm
Oddziaływanie: krzesła na rolkach	EN 425	Odporna
Przewodzenie ciepła	ISO 8302	0.0120m ² K/W nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym do temperatury max 27°C
Recykling	Nadaje się	100%

Wynik właściwości antypoślizgowe			
Kod produktu	DIN 51130	EN 7976 (sucha)	EN 7976 (mokra)
WP311	R9	65	36
WP312	R9	65	36
WP313	R10	63	38
WP314	R9	65	36
WP315	R9	65	36
WP316	R9	65	36
WP317	R9	65	36
WP318	R10	63	38
WP411	R10	63	38
WP412	R9	65	36
WP413	R10	63	38
WP414	R9	65	36
SP111	R9	66	27
SP112	R9	66	27
SP113	R9	66	27
SP114	R9	66	27
SP115	R9	66	27
SP211	R9	66	27
SP212	R9	66	27
SP213	R9	66	27
SP214	R9	66	27
SP215	R9	66	27
REN113	R10	63	38



W celu uzyskania szczegółowych informacji

Telefon: 00 800 777 33 222

E-mail: info@designflooring.com

Odwiedź: www.designflooring.com

Twoja przestrzeń. Twoje potrzeby. Twój styl.