

WYMIARY

FORMAT

Szerokość	190	mm
Długość	1200	mm
Liczba paneli/opakowanie	8	
m ² /opakowanie	1,596	m ²
Fugi	–	
Grubość	8	mm
Pióro i wpust	Uniclic	
Odporność na wodę Gwarancja	5	lata



GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY	WARTOSCI WG STANDARDOW Quick-Step	
Klasa użyteczności	EN 13329		Klasa	21-22-23/31-32
Oznaczenie CE	EN 14041	Jednostka notyfikowana NB0766 EPH Dresden	DOP: QL 0501	
Gwarancja	mieszkaniowy	Patrz warunki gwarancji	25	lata
		Odporność na wodę	5	lata
	handlowy	Patrz warunki gwarancji	5	lata
		Odporność na wodę	5	lata

DANE OGÓLNE (zgodnie z normą EN13329)

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM		WARTOSCI WG STANDARDOW Quick-Step	
Odporność na ścieranie	EN 13329		≥ 4000	cykli	≥ 4000	cykli
Klasa odporności na ścieranie	EN 13329		AC4		AC4	
Odporność na uderzenia	EN 13329		IC2		IC2	
Odporność na zarysowania	EN 438-2, 25		Obciążenie	≥ 3N	Obciążenie	≥ 5N
Efekt krzesel z kółkami	ISO 4918 (+podkładzie)	Type W (EN 12529)	25000	cykli	Bez zmian	
ściskanie	ISO 24336	po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C	≤ 18%		≤ 12%	
siła blokowania	ISO 24334	F _{l0,2} długi bok	≥ 1 kN/m		≥ 1	kN/m
		F _{max} długi bok			≥ 1	kN/m
		F _{s0,2} krótki bok	≥ 2 kN/m		≥ 2	kN/m
		F _{max} krótki bok			≥ 2	kN/m
Efekt nóżki meblowej	EN 424		Bez widocznych uszkodzeń przy teście z stopą typu 0		Bez widocznych uszkodzeń	
Surface soundness	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25		≥ 1,50	
wgniecenie statyczne	EN 433		Wgniecenie resztkowe	≤ 0,05 mm	brak widocznych zmian	
Odporność na zaplamienia	EN 438	Grupa 1 i 2	Klasa	5	Klasa	5
		Grupa 3	Klasa	4	Klasa	5
Ogólny wygląd	EN 13329	Różnice wysokości	≤ 0,15 mm		≤ 0,10 mm	
		Szparry na połączeniach	≤ 0,20 mm		≤ 0,10 mm	
		Wgłębienie wzdłużne	wklęsłość ≤ 0,50%		≤ 0,50%	
		Wgłębienie poprzeczne	wypukłość ≤ 1,00%		≤ 1,00%	
niestabilność wymiarowa	EN 13329	δl	δl average	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	
		δw	δw average	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	
Odporność na światło	EN ISO 105 B02	Niebieska skala wzorcowa	Klasa	≥ 6	Klasa	8





LAMINATE

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Classic

Wydanie 06.2018

INNE DANE TECHNICZNE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDOW Quick-Step
Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	Na podkładzie Quick-Step		$\Delta L_w \approx 18$ dB (zależy od zastosowanego podkładu)
Brandende sigaret	EN 438-2,30		Klasa 4	Klasa 5

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDOW Quick-Step
Emisja formaldehydu	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$	$< 0,01$
Właściwości antystatyczne	EN 1815		$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa		Cfl-s1
Oporność cieplna	EN 12996:2001	m^2K/W		0,055 m^2K/W
Ogrzewanie podłogowe		Na podkładzie Quick-Step	Patrz instrukcje specjalne	Odpowiednie
Antypoślizgowość	EN 13893	μ	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$

CERTYFIKATY

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
Singapore Greenlabel	035-098-1422
M1	

