
























Kolekcja Collection	KARTA TECHNICZNA TECHNICAL SHEET		BALANCE
Lata gwarancji Warranty period (years)	10		
Klasyfikacja użytkowania Usability class	PN-EN ISO 10874		33/42
Grubość całkowita Total thickness	PN-EN ISO 24346		2,80 mm
Grubość warstwy użytkowej Thickness of wear layer	PN-EN ISO 24340		0,50 mm
Ciężar Weight	PN-EN ISO 23997		2,00 kg/m ²
Reakcja na ogień Reaction to fire	PN-EN 13501-1		Br-s1
Odporność na poślizg Slip resistance	PN-EN 13893		≥ 0,3 DS
Odporność na poślizg Slip resistance	DIN 51130		R10
Zachowanie elektryczne Electrical properties	PN-EN 14041		Antystatyczne i rozpraszające Antistatic and dissipating
Rezystancja elektryczna Electrical resistance	PN-EN 1081		< 1,0 x 10 ⁹ Ω
Redukcja dźwięków uderzeniowych Impact sound reduction	PN - EN ISO 717-2		13 dB
Wgniecenie resztkowe Residual indentation	PN-EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Działanie krzesła na kółkach Effect of castor chair	PN-EN 425		Brak widocznych uszkodzeń No visible damage
Odporność chemiczna Chemical resistance	PN-EN ISO 26987		Odporna Resistant
Napięcie elektrostatyczne Electrostatic voltage	PN-EN 1815		< 2,0 kV
Odporność na ścieranie Wear resistance	PN-EN 651		T
Zawartość spoiwa Binder content	PN-EN ISO 10582	-	-
Odporność na światło Light resistance	PN EN ISO 105-B02		min. 6
Stabilność wymiarów Dimensional stability	PN-EN ISO 23999		max 0,4 %
Powierzchnia rulonu Roll area	PN-EN ISO 24341		100 m ² / 50 m ²
Szerokość rulonu Roll width	PN-EN ISO 24341		4 m / 2 m
Rezystancja cieplna R ₂₃ Thermal resistance R ₂₃	PN-EN 12667		-
Ogrzewanie podłogowe Underfloor heating	-	-	do 27°C up to 27°C
Emisja lotnych związków organicznych Volatile organic compounds (VOC)	PN-EN 16516	-	0,31 mg/m ³
Emisja formaldehydu Formaldehyde emission	PN-EN 16516		E1
Poliuretan PUR CARAPACE	-		×
Embossing INVERTECH	-		×